




LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision 9 ottobre 2019



Craculé

Vernis intermédiaire qui crée un effet fendu.

Caractéristiques générales

- Description du produit** Craculé est un produit intermédiaire formulé de sorte qu'une fois appliqué sur un fond lavable blanc ou coloré il produit des lézardes naturelles, effet toile d'araignée, sur le produit de finition désiré. La couleur du fond détermine celle des lézardes.
- Emploi:** Indiqué pour la décoration de parois, surfaces en plâtre ou polystyrène, colonnes et éléments intérieurs d'édifices antiques ou classiques.

Application

Préparation des surfaces: Avant d'appliquer le CRACLE, il faut procéder à la préparation de la surface par des mastics en poudre ou en pâte (type FLYSTUK). Après 12 heures dès la fin de l'application poncer avec du papier abrasif (grain conseillé type P120). Après le ponçage éliminez saleté et poudre éventuelle et appliquez une couche de fixatif acrylique FISSACRIL dilué avec de l'eau selon le rapport 1:1 / 1:3. Après 4-5 heures, procédez à l'application – au moyen d'un rouleau – de 1 - 2 couches de peinture lavable acrylique blanche ou de la couleur désirée.



Indications techniques pour l'application

Méthode d'application: *Pinceau ou rouleau:* Prêt à l'usage.



6-8 heures dès la fin de l'application de la lavable, étalez le Craculé avec un pinceau ou un rouleau. Après 3 ou 4 heures, il est possible le recouvrir avec la finition désirée (OPERA, DIVINA, PLASMA, STUCCO SETA ...). L'effet de fendage sera plus accentué et les lézardes plus amples se la finition est appliquée immédiatement après le séchage du Craculé. S'il passe plus de temps, les lézardes qui se forment seront plus petites. Pour obtenir par exemple un effet toile d'araignée, il faut étendre la finition 24 heures après le séchage du Craculé.

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	0,5 ÷ 1,5	mm par couche
Hors poussière:	1	h
Recouvrable après:	3 – 4	h
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Caractéristiques techniques

Poids spécifique:	1,05 ÷ 1,0	Kg/l
Viscosité:		cPs
pH:	7-8	
Contenu solide :	30%	
Rendement théorique :	4 – 5	mq/litre
Couleur :	Transparent	
Aspect :	Incolore, brillant	
Emballages :	0,75 - 4 – 14	litres

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C

Température de conservation maximale: +30°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.

En résumé

Intermédiaire utilisé afin de créer un effet fendu. Préparation de la surface avec une couche d'isolant FISSACRIL et une ou deux couches de lavable, blanche ou colorée. Application d'une couche de CRACLE' selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sèche apte en respectant les normes d'application avec en cout de € pour m2 matériel et mains d'oeuvre comprise.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001 - 2000