LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 7 novembre 2014

0.180

STUCCO ORO

Rivestimento decorativo a spatola dorato.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Rivestimento spatolato decorativo per interni che richiama le sfumature dell'oro, formulato con leganti sintetici, addensanti, carbonati di calcio e speciali additivi. Tali caratteristiche tecniche assicurano una compattezza e lucidità propria della superficie dei marmi più pregiati.

Impiego: Indicato per la finitura interna di edifici antichi o moderni artisticamente interessanti, proprio per la sua eleganza e raffinatezza.

Applicazione

Preparazione supporti:

Prima di applicare lo Stucco Oro è necessario procedere ad una adeguata preparazione della superficie per mezzo di stucchi in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK), successivamente rasati con carte abrasive (si consiglia una grana tipo P120) dopo circa 12 ore dalla fine dell'applicazione. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1/1:4. Trascorse 4-5 ore, applicare il primer STUCCO ANTICO.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:



Spatole in acciaio inox o frattazzo: Pronto all'uso. Eventualmente per esigenze particolari aggiungere acqua.

Applicare 2 mani di Stucco Antico Base ad intervalli di 4-6 ore l'una dall'altra. Le due mani dovranno essere ben rasate, lisce ma non lucide. La terza mano di finitura con Stucco Oro dovrà essere applicata sovrapponendo le spatolate sino al completamento della parete. Finita la parete si procederà alla lucidatura per mezzo di un americana e frattazzo in acciaio inox, muovendole in svariate direzioni sino ad ottenere la brillantezza desiderata.

Per ottenere un effetto più idrorepellente dopo 5-6 giorni è possibile procedere in maniera molto leggera alla rasatura utilizzando una cera d'api.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C

Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5 ÷ 1	mm per mano
Fuori polvere:	2	h
Riverniciabile dopo:	4 – 6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura

Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO, L'ANGELO OX e MAXXI, nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,7 ÷ 1,8	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	72%	
Resa teorica:	8-9	mq/Kg
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	velatura dorata	
Confezioni:	1 - 5	Kg

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Rivestimento decorativo a spatola dorato. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSACRIL e due di Primer STUCCO ANTICO. Applicazione di tre mani di STUCCO ORO nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € ……. al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.