

# AFZ25

## Antiruggine R.E. ai fosfati di zinco

### CARATTERISTICHE GENERALI

Antiruggine ai fosfati di zinco, formulata con resine alchidiche a rapida essiccazione.  
Ottimo il potere anticorrosivo, buona adesione, distensione e facilità di applicazione.  
Si utilizza per la protezione di strutture in ferro e carpenteria, macchine utensili e manufatti industriali.  
Può essere sovraverniciata con smalti sintetici, nitrosintetici, clorocaucciù, ecc..

### SUPPORTO

Lamiera grezza sgrassata e carteggiata.  
Lamiera fosfatata.


### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE

Ultimare la carteggiatura del supporto con carta abrasiva grana P400 a secco, P1000 ad umido.  
Pulire accuratamente il supporto per mezzo di sgrassante antisiliconico F290.



### RAPPORTO DI MISCELAZIONE

	Volume
AFZ25	100 cc
Diluyente Nitro I040	25-30 cc
Viscosità Ford4 20°C	20-30"



### AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione :	ugello Ø 1,8 - 2,0 mm
Aerografo a caduta :	ugello Ø 1,6 - 1,8 mm
Pressione al calcio :	3,5 - 4 bar
Aerografo HVLP :	ugello Ø 1,6 - 1,8 mm
Pressione :	0,7 bar all'ugello
Pistola Airless :	ugello Ø 0,13 - 0,15 inches
Pressione :	120 - 150 bar



# AFZ25

## Antiruggine R.E. ai fosfati di zinco


### APPLICAZIONE

Applicare 2-3 mani intervallate da 5-10 min. a 20° C.



### ESSICCAZIONE

Ad Aria	Fuori polvere	10-15 minuti
	Manipolabile	1 ora
	Essiccato	4 ore



### RIVERNICIATURA

Possibile dopo 60-90 minuti nel ciclo bagnato su bagnato oppure dopo 24 ore (non necessita di carteggiatura) con finiture varie.

### DATI TECNICI

Colore	Grigio - Rosso ossido e a richiesta tipo RAL
Peso specifico	1,550 Kg/l.
Resa teorica	Non inferiore a 5-6 mq/l prodotto pronto all'uso. 2 mani spessore medio 50 micron.
Pot-life	Indefinito
Stoccaggio	di calore.



### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I040.

### NORME DI SICUREZZA

#### IL PRODOTTO E' A SOLO USO PROFESSIONALE

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.