




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 26 luglio 2013



Catramina

Vernice bituminosa impermeabilizzante.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Pittura a base di speciali bitumi. Ottima resistenza all'acqua; buone proprietà anticorrosive in ambienti umidi; ottimo potere impermeabilizzante.

Impiego: Indicato come protettivo di strutture in metallo in ambienti ad alta umidità, per il trattamento di serbatoi e tubazioni da interrare, ecc.

Applicazione

Preparazione supporti: *Superfici da Trattare:* Assicurarsi che il supporto sia asciutto e privo di tracce di grasso ed olio. In caso contrario togliere tali tracce con sgrassanti adeguati. Pulire le superfici togliendo la polvere più grossa prima di applicare una o più mani di CATRAMINA seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:

Pennello e Rullo: Diluire al massimo ad un 5% con diluente sintetico o nitro.



Spruzzo ad aria: Diluire al 5-10% con diluente sintetico o nitro. Ugello 2 – 2,3 mm, pressione 3 - 4 Atm.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	20 ÷ 30	µm per mano
Fuori polvere:	30	min
Riverniciabile dopo:	3 - 4	h
Secco in profondità dopo:	6 - 8	h
Pulitura attrezzi:	con diluente nitro	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,05 ÷ 1,15	Kg/l
Viscosità:		
Solido in peso:	36%	
Resa teorica:	10 – 12	mq/l
Colore:	Nero	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	0,75 - 5 - 20	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Vernice bituminosa. Preparazione del supporto secondo le specifiche tecniche. Applicazione di una o più mani di CATRAMINA, nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.