




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEDA TECNICA

Revisione: 7 novembre 2014



# FASHION

Rivestimento decorativo cromatico cangiante ad effetto damascato.

## Caratteristiche generali

---

**Tipologia del prodotto:** Fashion è una finitura decorativa ad effetto perlescente che ricorda i tessuti preziosi damascati in oro e argento. I disegni irregolari e leggermente a rilievo uniti alla fantasia delle sue nuance dorate ed argentee, donano all'ambiente contemporaneamente un aspetto antico e prezioso.

**Impiego:** Indicato per la decorazione di pareti, colonne e di elementi interni di edifici antichi o classici di prestigio.

## Applicazione

---

**Preparazione supporti:** Pulire accuratamente le superfici (pareti o cartongessi) che devono essere decorate rimuovendo accuratamente tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo 12 ore dalla fine dell'applicazione dello stucco rasante, carteggiare con carte abrasive tipo P120-P150. Applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito 1:1 - 1:3 con acqua. Attendere 4-5 ore e applicare per mezzo di un rullo 1-2 mani di Primer Universal brown o bianco.



## Indicazioni applicative tecniche

---

**Metodi applicativi:** *Plafoncino e taloscia o spatola in plastica:* Pronto all'uso. Attendere 6-8 ore dalla fine dell'applicazione dell'Universal Primer e procedere alla stesura del FASHION incrociando le pennellate in modo irregolare sino al completamento della parete. Ogni 4 – 5 m<sup>2</sup>, facendo una leggera pressione per mezzo dell'apposita spatola in plastica, schiacciare il fiocco con movimenti irregolari sino ad ottenere l'effetto desiderato. Dalle 4 alle 6 ore il fiocco rientrerà nel film, conferendo il tipico effetto damascato o effetto parato. Applicare una mano di VETRIFICANTE 1K P3D WALL diluito al 10% con acqua conferendo così protezione e lavabilità al decor.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	1 ÷ 2	mm
Fuori polvere:	1 ÷ 2	h
Riverniciabile dopo:	6 - 8	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## Tinteggiatura



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO, L'ANGELO OX e MAXXI, nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Si consiglia la miscelazione a mano con l'apposita stecca per evitare di rompere il fiocco.

## Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	0,95 ÷ 1,10	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	50%	
Resa teorica:	5 - 6	m <sup>2</sup> /l
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Oro e argento a rilievo	
Confezioni:	0,75 - 4 - 14	l

## Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Voci di capitolato

---

Rivestimento decorativo perlescente damascato. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSACRIL e una o due di Universal Primer. Applicazione di uno strato di FASHION nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € ..... al mq compreso di materiale e posa in opera.

---

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**