



# FICHE TECHNIQUE

Révision: 20 febbraio 2014

**LOGGIA**  
industria vernici

0.53



## Marmo Liquido

Revêtement décoratif à spatule semi-brillant.

### Caractéristiques générales

**Description du produit :** Revêtement décoratif pour intérieurs à spatule formulé avec des liants synthétiques, des épaississants, des carbonates de calcium et des additifs spéciaux. Cette formulation donne un effet semi-brillant et assure résistance à la saleté et protection.

**Emploi :** Finition avec un effet semi-brillant à appliquer sur le décoratif Marmo Romano. Marmo Liquido donne différentes nuances et protection au décoratif. Indiqué pour la finition intérieure d'édifices antiques ou modernes d'intérêt artistique en raison de son élégance et raffinement.

### Application

**Préparation des surfaces :** Avant l'application de Marmo liquido il est nécessaire à procéder à la préparation de la surface à l'aide de mastics en poudre ou en pâte (type FLYSTUK) ; 12 heures après la fin de l'application, poncez au papier de verre (grain conseillé type P120). Après le ponçage, éliminez saleté et poudre éventuelle et appliquez une couche de fixatif acrylique FISSACRIL dilué avec eau selon le rapport 1:1 / 1:3.



Après 4-5 heures, dès l'application du fixatif appliquez, au moyen d'un rouleau, une couche de Primer pour Marmo Romano afin d'uniformiser les tons du mur. Appliquer donc une couche de MARMO à la spatule en acier pour une épaisseur d'environ 1,5 : 2 mm. Le produit est encore humide. Travailler MARMO ROMANO avec la spatule afin de reproduire les veines irrégulières typiques du marbre (pour des renseignements ultérieurs, consulter la fiche technique de MARMO ROMANO).

### Indications techniques pour l'application

**Méthode d'application :** *Spatule en acier inox* : Prêt à l'usage. Éventuellement, pour des ajustements, ajoutez de l'eau. Après le séchage du Marmo Romano ou deux couches de Marmo Liquido selon les



Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	0,5 ÷ 1	mm par couche
Hors poussière:	2 - 4	h
Recouvrable après:	8	h
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

## Caractéristiques techniques

Poids spécifique:	1,6	Kg/l
Viscosité:		cPs
pH:	7-8	
Contenu solide:	72%	
Rendement théorique:	7-8	m <sup>2</sup> /Kg
Couleur:	blanc	
Aspect:	semi-brillant	
Emballages:	1 - 5 - 25	Kg

## Stockage

Le produit dans les emballages non ouverts, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de conservation inférieure aux 24 mois.

Après l'usage, refermez soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.

Température de conservation: 5°C - 25°C

Température de conservation: 5°C - 25°C

## Précautions de sureté

**Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, nous vous prions de faire référence à la Fiche de sureté.**

## En résumé

**Revêtement décoratif à spatule semi-brillant.** Préparation de la surface avec une couche d'isolant Fissacril et deux de Primer Acrilico. Application de deux couches de Marmo liquido selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sèche apte en respectant les normes d'application avec un coût de € ..... pour m<sup>2</sup>, matériel et mains d'oeuvre comprise.

## Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques scientifiques ; elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante - 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) - ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**