




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEDA TECNICA

Revisione: 11 giugno 2018



# Moquette

Rivestimento decorativo a spatola .

## Caratteristiche generali

---

**Tipologia del prodotto:** Rivestimento di grande fascino con perlescenza satinata per pavimenti , pareti e soffitte. Per finiture di pregio sia per ambienti antichi che moderni.

**Impiego:** Indicata per la decorazione di interni, di edifici antichi o moderni artisticamente interessanti, proprio per la sua eleganza e raffinatezza.

## Applicazione

---

### Preparazione supporti:



### Per pavimenti con mattoni, marmi, piastrelle. ceramiche

In presenza di macchie di sporco, di olio o di prodotti antiaderenti agire sul supporto meccanicamente o con gli specifici detergenti e infine assicurarsi della loro perfetta neutralizzazione prima di procedere alle fasi successive. Applicare 2-3 mani di **STUCCO P3D FLOOR** in modo da ottenere la copertura totale delle fughe.

**Pavimenti critici e/o con presenza di fughe larghe (3-4 mm )** o in presenza di tracce per impianti si deve inserire una rete fibrata al momento dell'applicazione della prima mano di **STUCCO P3D FLOOR** dopo 6-8 ore carteggiare con carta abrasiva 80/100 e applicare una mano di **PRIMER 3D FLOOR** .

Attendere 1-2 ore e applicare una mano o due mani di **PRIMAMOQUETTE**

### Per pavimenti in cemento

Prima di iniziare i lavori accertarsi che sia prevista una barriera al vapore e questo per evitare l'umidità di risalita in caso di dubbio effettuare una misurazione dell' umidità nel pavimento che non deve superare il 3%.

In presenza di macchie di sporco, di olio o di prodotti antiaderenti agire sul supporto meccanicamente o con gli specifici detergenti e infine assicurarsi della loro perfetta neutralizzazione prima di procedere alle fasi successive .

Applicare una mano di **PRIMER 3D FLOOR** .

Attendere 1-2 ore e applicare una mano di di **PRIMAMOQUETTE**

## Per pavimenti in cemento deteriorato

In caso di ripristino con malte ,di parti fortemente deteriorate ( crepe e fessurazioni ) , si deve inserire una rete fibrata al momento dell'applicazione della prima mano di STUCCO P3D FLOOR e successivamente alla 2/3 mano

Applicare PRIMER 3D FLOOR .

Attendere 1-2 ore e applicare una mano o due mani di **PRIMAMOQUETTE**

### Per pareti


Procedere ad un'adeguata preparazione della superficie per mezzo di rasanti in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK); dopo 12 ore dall'applicazione del rasante lisciare il supporto con carta abrasiva (si consiglia una grana tipo P150). Terminata la carteggiatura eliminare lo sporco e le polveri, applicare una mano di PRIMER FLOOR e, dopo 1-2 ore, una o due mani di **PRIMAMOQUETTE** .

**In caso di pareti con piastrelle procedere come previsto per pavimenti**

## Indicazioni applicative tecniche

---

### Metodi applicativi:



*Spatole in acciaio inox:* Pronto all'uso CATALIZZATO AL 10 % con CATALIZZATORE PER MOQUETTE

Dopo l'essiccazione del **PRIMAMOQUETTE** applicare la prima mano di **MOQUETTE** con spatola di acciaio in maniera uniforme lisciando il prodotto in varie direzioni . Dopo 4 – 6 ore applicare la seconda mano secondo le stesse modalità

Dopo 24 ore applicare due mani di trasparente poliuretanico lucido o opaco .

E' possibile applicare CRISTALLO LUCIDO 2K a spatola per un effetto bagnato (consultare la scheda tecnica) .

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5 ÷ 1	mm per mano
Fuori polvere:	2	h
Riverniciabile dopo:	4 – 6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## Tinteggiatura

---



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea MAXXI e L'ANGELO OX,.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

## Caratteristiche tecniche

---

Peso specifico:	1,18 ÷ 1,2	Kg/l
Viscosità:	8000	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	72%	
Resa teorica:	3,5 ( due mani )	mq/Kg
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	oro o argento	
Confezioni:	0,75- 2,5 -12	litri

## Stoccaggio

---



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**