




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 5 giugno 2018



Craclé

Trasparente intermedio ad azione spaccante.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Il craclé è un intermedio appositamente formulato, che una volta applicato su un fondo lavabile bianco o colorato, genera la formazione di crepe naturali, tipo effetto ragnatela, sul prodotto di finitura desiderato. Il colore del fondo determina quello della crepa.

Impiego: Indicato per la decorazione di pareti, stuccoline in gesso o polistirene, colonne ed elementi interni di edifici antichi o classici.

Applicazione

Preparazione supporti:



Prima di applicare il CRACLE' è necessario procedere ad una adeguata preparazione della superficie per mezzo di stucchi in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK), successivamente rasati con carte abrasive (si consiglia una grana tipo P120) dopo circa 12 ore dalla fine dell'applicazione. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:3. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 1-2 mani di lavabile acrilica bianca o del colore desiderato.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:

Pennello o rullo: Prodotto pronto all'uso.



Trascorse 6-8 ore dalla fine dell'applicazione della lavabile stendere il craclé per mezzo di un pennello o di un rullo. Dopo 3 o 4 ore è possibile sovraverniciarlo con la finitura desiderata (OPERA, DIVINA, PLASMA, STUCCO SETA ecc.). L'effetto spaccante è più accentuato e determina crepe più ampie se la finitura è data subito dopo l'essiccazione del craclé. Lasciando trascorrere più tempo si determinano crepe più piccole. Ad esempio per ottenere un effetto ragnatela bisogna stendere la finitura dopo 24 ore dall'essiccazione del craclé.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5 ÷ 1,5	mm per mano
Fuori polvere:	1	h
Riverniciabile dopo:	3 – 4	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,05 ÷ 1,0	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	30%	
Resa teorica:	4 – 5	mq/litro
Colore:	Trasparente	
Aspetto:	Incolore lucido	
Confezioni:	0,75 - 4 – 14	litri

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Intermedio ad azione spaccante. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSACRIL e una o due di lavabile bianca o colorata. Applicazione di una mano di CRACLE' nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.