


Marmo Romano

Revêtement décoratif à spatule à base de chaux.


Caractéristiques générales

Description du produit:	Revêtement à base de chaux hydrate micronisée, poudre de marbre et sables siliceux, formulés avec des pigments inorganiques, additifs spéciaux et charges minérales inertes. Il reproduit l'effet de la pierre. Très bonne résistance aux composants agressifs présents dans les zones industrielles et marins; il résiste aussi aux rayons U.V. et aux moisissures.
Emploi:	Indiqué pour édifices antiques ou modernes d'intérêt artistique. Il peut être utilisé soit pour intérieurs que pour extérieurs

Application

	Préparation des surfaces: Pour intérieurs: avant d'appliquer Marmo Romano préparez la surface à l'aide de mastics en poudre ou en pâte (type FLYSTUK). 12 heures après la fin de l'application, poncez avec du papier abrasif (grain conseillé type P120-P150). Après le ponçage, éliminez saleté et poudre éventuelle et appliquez une couche de fixatif acrylique FISSACRIL dilué avec eau selon le rapport 1:1/1:4. Après 4-5 heures, procédez à l'application – au moyen d'un rouleau – d'une couche de Primer FOND PLUS afin d'uniformiser les différentes absorptions du mur. Pour extérieurs: appliquez une couche de fixatif acrylique FISSACRIL dilué avec eau selon le rapport 1:1 / 1:4. Après 4-5 heures, procédez à l'application – au moyen d'un rouleau – d'une couche de Primer FOND PLUS afin d'uniformiser les différentes absorptions du mur.
---	---

Indications techniques pour l'application

	Méthode d'application: <i>Spatules en acier inox ou fraton.</i> Prêt à l'usage. Éventuellement, pour des exigences particulières ajoutez au maximum 5 % d'eau. Appliquez une couche de Marmo Romano (épaisseur d'environ 1,5: 2 mm de produit humide) avec la spatule en acier inox et travaillez donc le produit avec le Tampon Hellenica fait exprès pour recréer les veines irrégulières caractéristiques du marbre. Dès qu'il commence le séchage du produit, astiquez-le au moyen d'une spatule en acier inox afin d'aplanir les ridements plus évidents. À séchage presque achevé, astiquez de nouveau. Pour reproduire les fuites parmi les pierres, gravez la surface avec la pointe de la spatule. Laissez sécher 24 heures. Pour obtenir plus d'épaisseur, sur le produit encore humide, procédez à l'application d'une deuxième couche de Marmo Romano en le travaillant comme déjà décrit pour la première couche.
---	---

Finition MARMO ROMANO avec voile coloré: 24 heures dès la fin de l'application de Marmo Romano il est possible ajouter une couche de Effetto tamponato afin de mieux protéger la chaux et pour obtenir un effet antique.

Finition naturelle MARMO ROMANO naturelle: pour protéger la couleur naturelle du MARMO ROMANO et pour obtenir un effet hydrofuge, après 48 heures il est possible ajouter une couche PELLE DI LUNA TRASP.

Température d'application:	+10÷ +36	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	0,5 ÷ 1	mm par couche
Hors poussière:	2-4	h
Recouvrable après:	24	h
Temps de séchage total:	20-25	jours
Nettoyage des outils:	avec eau	
Temps de séchage pour lavage	30	jours

Badigeonnage


Le produit peut être coloré avec les colorants L' ANGELO et L' ANGELO OX, ou avec les colorants universels qui se trouvent en commerce.

Il est conseillé de mélanger des lots de fabrication différente de la même couleur afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

Caractéristiques techniques

Poids spécifique:	1,7 ÷ 1,8	Kg/l
pH:	12 - 14	
Contenu solide:	75%	
Rendement théorique:	1,5- 2	mq/Kg
Couleur:	Couleurs de fichier	
Aspect:	Marbre brillant	
Emballages:	1 - 5 – 25	Kg

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.

Température de conservation minimale : +5°C

Temperature de conservation maximale: +30°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, nous vous prions de faire référence à la Fiche de sureté.

En résumé

Revêtement décoratif à spatule à base de chaux. Préparation de la surface avec une couche d'isolant Fissacril et deux de Primer Fond Plus. Application de trois couches de MARMO ROMANO selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sèche apte en respectant les normes d'application avec en cout de € pour m2, matériel et mains d'oeuvre comprise.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques; elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.