




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEDA TECNICA

Revisione: 25 luglio 2013



### *Flystuk in pasta alto spessore*

Stucco adesivo in pasta ad alto spessore per interni.

#### Caratteristiche generali

---

**Tipologia del prodotto:** Stucco in pasta a base di specifiche emulsioni viniliche, miscele di gesso e cariche micronizzate. Ottima aderenza e lavorabilità. Eccellente tixotropia che evita la colatura anche per stuccature di crateri medio grandi. Facilità di applicazione. Elevata resistenza ed ottima carteggiabilità.

**Impiego:** Ottimo riempitivo per muro, legno e cartongesso. Indicato per la correzione di crateri e lesioni sui supporti da verniciare. Eccellente nelle rasature di pregio di pareti e soffitti interni.

#### Applicazione

---

**Preparazione supporti:**





*Superfici Interne Nuove:* Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK ALTO SPESSORE seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate e carteggiare; infine pulire le superfici.

*Superfici Interne Verniciate:* Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture; passare una mano preventiva di FISSAMUR su supporti troppo sfarinanti. Stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK ALTO SPESSORE seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate; carteggiare e pulire le superfici.

## Indicazioni applicative tecniche

### Metodi applicativi:



*Frattazzo, Spatola e Spatola americana:* Applicare il prodotto tal quale. Procedere con rasature successive mediante frattazzo o spatole in acciaio, per riempire crepe ed avvallamenti.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore tipico:	0,5 ÷ 1	mm
Carteggiabile dopo:	1	h
Verniciabile dopo:	6	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,75 ÷ 1,85	Kg/l
Viscosità:		
pH:	7 - 8	
Solido in peso:	72%	
Resa teorica:	0,5	mq/Kg
Colore:	Bianco	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	0,5 - 1 - 5 - 20	Kg

## Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**