



FICHE TECHNIQUE

Révision:: 15 gennaio 2014

LOGGIA
industria vernici

0.53



Stucco Bianco Dorè

Finition marbrée brillante avec un effet doré.

Caractéristiques générales

Description du produit: Revêtement décoratif à spatule pour intérieurs avec les nuances de l'or, formulé avec liants synthétiques, épaississant, carbonates de calcium et additifs spéciaux. Ces caractéristiques techniques confèrent la compacité et la brillance propre des surfaces des marbres plus précieux.

Emploi: Par son élégance et raffinement, son emploi est indiqué pour la finition intérieure d'édifices antiques ou modernes avec une valeur artistique.

Application

Préparation des surfaces: Avant d'appliquer Stucco Antico Doré il faut procéder à la préparation de la surface par des mastics en poudre ou en pâte (type FLYSTUK). Après l'application poncer avec du papier abrasif (grain 120). Après le ponçage, éliminez saleté et poudre avec un aspirateur. Appliquez une couche de fixatif acrylique FISSACRIL dilué au rapport 1:1/1:4. Après 4-5 heures, procédez à l'application – au moyen d'un rouleau – de 2 couches de peinture lavable (type Divina ou Opera) avec un intervalle de 5-6 heures l'une de



Indications techniques pour l'application

Méthode d'application: *Spatules en acier inox ou fraton.* Prêt à l'usage. Éventuellement, pour des exigences particulières ajoutez de l'eau.



de Stucco Antico Base avec un intervalle de 4-6 heures. Pour obtenir un effet lisse, mais pas brillant. Le Stucco Antico Doré devra être appliqué en superposant les coups de spatule. Une fois la paroi terminée, procédez à l'astiquage de la surface avec une spatule américaine et un fraton en acier. Procédez à des mouvements en directions diverses jusqu'à obtenir la brillance

Pour augmenter l'effet hydrofuge, après 5-6 jours ponchez légèrement la surface en utilisant de la cire d'abeille.

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	0,5 ÷ 1	mm par couche
Hors poussière:	2	h
Recouvrable après:	4 – 6	h
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Badigeonnage

Le produit peut être coloré avec les colorants L' ANGELO et L' ANGELO OX, ou avec colorants universels qui se trouvent en commerce.



Il est conseillé de mélanger des lots de fabrication différente de la même référence afin d'éviter possibles différences de tonalité pendant l'application.

Caractéristiques techniques

Poids spécifique:	1,7 ÷ 1,8	Kg/l
Viscosité:		cPs
pH:	7-8	
Contenu solide:	72%	
Rendement théorique:	8-9	mq/Kg
Couleur:	Doré	
Aspect:	Glacis doré	
Emballages:	1 - 5	Kg


Stockage

Le produit dans les emballages non ouverts, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de conservation inférieure aux 24 mois.



Après l'usage, refermer soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.

Température de conservation: minimum 5°C



Temperatura de conservazione: minimum 5°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de sureté.

En résumé

Revêtement décoratif à spatule doré. Préparation de la surface avec une couche d'isolant FISSACRIL et deux de Primer Acrilico. Application de trois couches de STUCCO selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sec apte et en respectant les normes d'application avec en

cout de € pour m2, matériel et mains d'oeuvre comprise.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.