




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 26 luglio 2013



Antifouling

Antivegetativa per imbarcazioni.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Pittura antivegetativa a base di speciali resine sintetiche ed alto contenuto di ossidulo di rame e derivati della metilizio-s-triazina per assicurare una lunga permanenza in mare senza formazione di vegetazione e incrostazioni. Esente da composti organo stannici. Prodotto formulato conforme al capitolato della Marina Militare per natanti di media e piccola stazza.

Impiego: Consigliata per tutti i tipi di imbarcazioni; per l'acciaio è necessario isolare la carena con applicazione di un buon primer ed intermedio.

Applicazione

Preparazione supporti: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e privo di tracce di grasso ed olio. In caso contrario pulire la superficie con solvente o con un appropriato sgrassante. Applicare quindi una o due mani di ANTIFOULING seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Avvertenze: Il prodotto è applicato direttamente sulla vernice di finitura della carena del natante; non può considerarsi sostitutivo di questa.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:



Pennello e Rullo: Diluire al 5% con diluente sintetico. Aspettare 12 ore tra una mano e la successiva.

Spruzzo ad aria: Diluire al 15-20% con diluente sintetico. Aspettare 12 ore tra una mano e la successiva. Pressione pistola 3-4 Atm, diametro ugello 1,8-2 mm.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	40 ÷ 50	µm per mano
Fuori polvere:	1 ÷ 2	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con diluente sintetico o nitro	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,7 ÷ 1,8	Kg/l
Viscosità (Ford 4, 20 °C):		
Solido in peso:	62%	
Resa teorica:	4 – 5	mq/l
Colore:	Blu, Rosso, Nero	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	1	Kg

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Antivegetativa per imbarcazioni. Preparazione del supporto secondo le specifiche tecniche. Applicazione di una o due mani di ANTIFOULING nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di €..... al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.